

SARTAS AKRİLİK İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Su bazlı, Saten Mat görünümlü iç cephe boyası
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Mükemmel ışık dağılımlı düzgün ve eşsiz bir ipeksi görünüm
Yüksek örtme gücü
Dayanımlıdır; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Yüksek buhar geçirimli, yapının nefes almasına müsaade eder.
Uzun ömürlü, UV ışınları, yağmur, ısı ve donmaya dayanıklı olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksızın yıllarca korur.
Küf ve yosun oluşmasına dirençlidir.

TANIMI Su bazlı iç cephe boyası

BAĞLAYICI Stiren-Akrilik Kopolimer

KULLANIM ALANLARI Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış
her cins iç yüzeylere dekoratif amaçla uygulanır.

FİZİKSEL SABİTLER(20°C)

Katı madde %(w/w)	62,3 ± 0,5
Viskosite, KU	110 ± 5
Spesifik gravite	1,42 ± 0,05

SARFIYAT 200 gr/m²

YÜZEY HAZIRLIĞI Sartas İpek Mat (Saten) boya uygulanacak yüzeyler düzgün,
sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır.
İlk defa boyanacak mineral esash, emiciliği çok az, tozlanma yapmayan,
ham sıvalı iç yüzeylerde Sartas Örtücü Astar, saten alçı gibi tozuma
karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde ise Sartas Akrilik ŞeffafAstar(Binder)
veya Sartas Transfer Astar kullanılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) Dokunma kuruması 30 dakika
İkinci kat uygulaması 6 saat
Sert kuruma 24 saat

UYGULAMA Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.

İNCELTME Temiz su ile %5-10 oranında inceltilerek uygulanmalıdır.
(Fırça ve rulo ile uygulamada)

ÖNEMLİ DETAY Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına
özen gösterilmelidir.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ 3,5 kg, 10 kg, 20 kg

DEPOLAMA Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.