

SARTAS PROFESYONEL TAVAN BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Su bazlı mat görünümlü tavan boyası Yüksek nefes alabilme özelliği İyi örtücülük Kolay kullanım Mat ve düzgün bir yüzey sağlar
TANIMI	Su bazlı iç cephe boyası
BAĞLAYICI	Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
KULLANIM ALANLARI	Sıvalı (mineral esaslı) iç yüzey tavanlarında kullanılır. Saten alçı, macun ve alçıpanlı yüzeyler için Sartas Profesyonel Tavan Boyası kullanılması tavsiye edilir.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 72,8 ± 0,5 Viskosite, KU 140 ± 5 Spesifik gravite 1,68 ± 0,05
SARFIYAT	250 gr/m ² yaklaşık
YÜZEY HAZIRLIĞI	Sartas Profesyonel Tavan boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozlanma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Sartas Örtücü Astar, saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde ise Sartas Akrilik Şeffaf Astar(Binder) veya Sartas Transfer Astar kullanılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	İlk kuruma : 1 saat İkinci kat : 6 saat Tam kuruma :24 saat
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.
İNCELTME	Astar kat için %10-15 su ile inceltir. (Fırça ve rulo uygulamasında)
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	1 kg, 3,5 kg, 10 kg, 17,5 kg, 20 kg
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.