

SARTAS MİMOZA SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Su bazlı, Mat görünümlü iç cephe boyası Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme Yüksek örtme gücü Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz Dayanımlıdır; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz. Küf ve yosun oluşmasına dirençlidir. Yüksek buhar geçirimli, yapının nefes almasına müsaade eder.
TANIMI	Su bazlı iç cephe boyası
BAĞLAYICI	Silikon modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
KULLANIM ALANLARI	Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar, tavan, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı duvarlar
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 68,0 ± 0,5 Viskosite, KU 130 ± 5 Spesifik gravite 1,65 ± 0,05
SARFIYAT	220 gr/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	Sartas MIMOZA Silikonlu Plastik mat boya uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozlanma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Sartas Örtücü Astar, saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde ise Sartas Akrilik Şeffaf Astar(Binder) veya Sartas Transfer Astar kullanılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma kuruması 30 dakika İkinci kat uygulaması 6 saat Sert kuruma 24 saat
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.
İNCELTME	Temiz su ile %10-15 oranında inceltilerek uygulanmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	3,5 kg, 10 kg, 20 kg
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.