

SARTAS

AKRİLİK ŞEFFAF ASTAR(BINDER)

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Akrilik, fazla emiş yapan yüzeyler için, şeffaf, iç-dış cephe astarı Zeminin emişini azaltarak boya sarfiyatını azaltır. Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapışmasını artırır. Boyanın yüzey ile bütünleşmesini temin eder. Zemine derinlemesine nüfuz ederek boşlukları doldurur, Boyanın zemine yapışkanlığını artırır.	
TANIMI	Su bazlı iç cephe ve dış cephe astarıdır.	
BAĞLAYICI	Stiren-Akrilik Kopolimer reçine esaslı.	
KULLANIM ALANLARI	Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır.	
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w)	30 ± 0,5
	Viskosite, KU	65 ± 5
	Spesifik gravite	1,02 ± 0,05
SARFIYAT	30 gr/m ² (Tek Kat)	
YÜZEY HAZIRLIĞI	Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz , gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Yüzey bozuklukları Sartaş iç cephe macunu veya Sartaş dış cephe çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.	
KURUMA SÜRESİ (25°C)	İlk kuruma	: 30 – 60 dak.
	Boya uygulanması	: 6 saat sonra
	Son kuruma	: 24 saat
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.	
İNCELTME	Temiz su ile saten alçılı iç cephe yüzeylere %700 oranında, dış cephe ve çimento sıvalı yüzeylerde %500 incelti olarak kullanılmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)	
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.	
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	2,5 L, 7,5 L, 15 L	
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.	