

## SARTAS SİLİKONLU ŞEFFAF ASTAR(BINDER)

<b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>	Akrilik, fazla emiş yapan yüzeyler için, şeffaf, iç-dış cephe astarı Zeminin emişini azaltarak boya sarfiyatını azaltır. Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapışmasını artırır. Mükemmel yapışma Boyanın yüzey ile bütünleşmesini temin eder. Silikon muhtevası gözeneklere iyi nüfuz ederek zemin altındaki suyu azaltır. Zemine derinlemesine nüfuz ederek boşlukları doldurur, Boyanın zemine yapışkanlığını artırır.
<b>TANIMI</b>	Su bazlı iç cephe ve dış cephe astarı
<b>BAĞLAYICI</b>	Silikon takviyeli Stiren-Akrilik Kopolimer
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır.
<b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b>	Katı madde %(w/w) 30 ± 0,5 Viskosite, KU 65 ± 5 Spesifik gravite 1,03 ± 0,05
<b>SARFIYAT</b>	25 gr/m <sup>2</sup>
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>	Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz , gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Yüzey bozuklukları Sartaş iç cephe macunu veya Sartaş dış cephe çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.
<b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>	İlk kuruma : 30 – 60 dak. Boya uygulanması : 6 saat sonra Son kuruma : 24 saat
<b>UYGULAMA</b>	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.
<b>İNCELTME</b>	Temiz su ile saten alçılı iç cephe yüzeylere %700 oranında, dış cephe ve çimento sıvalı yüzeylerde %500 inceltilecek kullanılmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)
<b>ÖNEMLİ DETAY</b>	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>	2,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
<b>DEPOLAMA</b>	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.