

SARTAS SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Akrilik emülsiyon esash, silikon takviyeli, mat görünümlü dış cephe boyası
Atmosfer şartları ve kirliliğine karşı yüksek dayanıklılık
Yüksek nefes alabilme özelliği
Yüksek örtücülük
Solmayan renkler, çatlama yapmaz
Suyu kovar; yağmurun duvarı ıslatmadan kaymasını sağlar
Küf ve yosun oluşmasına dirençlidir.
Uzun ömürlü, UV ışınları, yağmur, ısı ve donmaya dayanıklı olup özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksızın yıllarca korur.
Mat ve düzgün bir yüzey sağlar
Silikon muhtevası gözeneklere iyi nüfuz ederek zemin altındaki suyu azaltır.

TANIMI Su bazlı mat dış cephe boyası

BAĞLAYICI Modifiye edilmiş silikon katkılı stiren-akrilik kopolimer

KULLANIM ALANLARI Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

FİZİKSEL SABİTLER(20°C)

Katı madde %(w/w)	65 ± 0,5
Viskosite, KU	130 ± 5
Spesifik gravite	1,54 ± 0,05

SARFIYAT 300 gr/m²

YÜZEY HAZIRLIĞI Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartas çatlak dolgu pastası ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler Sartas dış cephe astarı ile %10-15 sulandırılarak astarlanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler ve tebeşirlenmiş yüzeyler Sartas akrilik (silicone) şeffaf astar(binder) ile 1/3 sulandırılarak astarlanmalıdır.
Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esash ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) İlk kuruma 1 saat.
İkinci kat uygulaması 6 saat.
Sert kuruma 24 saat.

UYGULAMA Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.

İNCELTME Temiz su ile %15 oranında inceltilerek uygulanmalıdır.
(Fırça ve rulo ile uygulamada)

ÖNEMLİ DETAY Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKİLLERİ 3,5 kg, 10 kg, 20 kg

DEPOLAMA Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.