

## SARTAS SU GEÇİRMEZ ÇATI VE BETON KİREMİT BOYASI

**BAŞLICA ÖZELLİKLERİ** Su ile inceltilir ve temizlenir. Kullanıma hazırdır. Fırça ve rulo ile kolaylıkla uygulanabilir. Yarı akışkan özelliği sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Mikro gözenekli yapısından ötürü teneffüs kabiliyeti ile yüzeylerin nefes almasını sağlar. Çok elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. Mükemmel yapıştır. Kimyevi ve UV direnci yüksektir. Yapısında bulundurduğu özel antibakteriyel maddeler sayesinde küf ve yosun üremesine izin vermez. Su geçirimsizdir. Dekoratifdir.

**TANIMI** Su bazlı, elastik, su geçirmez çatı ve beton kiremit boyası

**BAĞLAYICI** Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer

**KULLANIM ALANLARI** Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, briket, kiremit, beton kiremit, eternit, seramik, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

**FİZİKSEL SABİTLER(20°C)**

Katı madde %(w/w)	62 ± 0,5
Viskosite, KU	120 ± 5
Spesifik gravite	1,3 ± 0,05

**SARFIYAT** 350 gr/m<sup>2</sup>

**YÜZEY HAZIRLIĞI** Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. Boyanacak yüzeyler su toplanmasına imkan vermeyecek şekilde eğimli olmalıdır.

**KURUMA SÜRESİ (25°C)** Kat başına 6 saat

**UYGULAMA** Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. Temizlenmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Sartaş Çatı ve Beton Kiremit boyası %30 oranında su ile inceltilerek 1. kat astar olarak, uygulanmalı, astar kuruduktan sonra üzerine inceltilmeden üzerine iki veya üç kat halinde uygulanmalıdır. Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca, yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Boya özellikle kuru havalarda +5/+35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır. 5°C'nin altında, yağmur, kar... gibi hava koşullarında uygulanmamalıdır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.

**İNCELTME** 1. kat temiz su ile %30 oranında inceltilerek uygulanmalıdır. (Fırça ve rulo ile uygulamada)

**ÖNEMLİ DETAY** Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

**AMBALAJ ŞEKİLLERİ** 20 kg

**DEPOLAMA** Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.