

SARTAS TENİS KORT BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Su bazlı, mat görünümlü kort ve zemin boyası Atmosferin aşındırıcı ve kirletici etkilerine karşı yüksek dayanıklılık Uzun ömürlü, UV ışınları, yağmur, ısı ve donmaya dayanıklı olup özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksızın yıllarca korur. Mineral zeminler üzerine iyi yapışma Solma ve sararma yapmaz Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz Yağlara, zayıf asit ve alkalilere dayanımlıdır
TANIMI	Kort ve zemin boyası
BAĞLAYICI	Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
KULLANIM ALANLARI	Tenis kortları, mineral esaslı beton yüzeyler üzerinde yaya trafiğine açık stok depoları, araba garajı, briket yapılarda güvenle kullanılır.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 61 ± 0,5 Viskosite, KU 120 ± 5 Spesifik gravite 1,36 ± 0,05
SARFIYAT	200 gr/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Asfalt gibi bitümlü yüzeyler üzerine çimento esaslı şap benzeri uygulama yapıldıktan sonra boya tatbiki tavsiye edilir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	İlk kuruma 1 saat. İkinci kat uygulaması 6 saat. Sert kuruma 24 saat.
UYGULAMA	Fırça veya rulo ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.
İNCELTME	İlk kat boya bire bir sulandırılarak astar olarak yüzeye tatbik edilir. İkinci ve üçüncü kat boyalar %10 temiz su ile inceltilerek yüzeye uygulanır
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, çok rüzgarlı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	20 kg
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.