

SARTAS SENTETİK PARLAK BOYA

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Alkid reçine esash, parlak, iç ve dış aksamlar için son kat boya Yüksek örtücülük Silinebilir Kurşun içermez Yüksek ve kalıcı parlaklık
TANIMI	Alkid bağlayıcı esash, üstün özellikleri olan parlak bir son kat boyadır.
BAĞLAYICI	Alkid reçine
KULLANIM ALANLARI	Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 72,5 ± 0,5 Viskosite, KU 100 ± 5 Spesifik gravite 1,26 ± 0,05
SARFIYAT	130 gr/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler Sartaş Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Metal yüzeylerde Sartaş Antipas uygulaması yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra Sartaş Sentetik Parlak Boya uygulanır. İki kat uygulamalarda katlar arası 1 gün bekleyiniz.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma Kuruması :3-4 saat Sert kuruma : 24 saat
UYGULAMA	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Boyayı fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, Püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %15 Sartaş Sentetik Tiner ile inceltiniz. Fırça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayınız. Havasız pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
İNCELTME	İnceltme oranı % 10-15 kısım
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	0,25 kg, 0,5 kg, 0,9 kg, 3 kg, 18 kg
DEPOLAMA	Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.