

SARTAS SENTETİK ASTAR BOYA

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Sentetik boya astarı Yüksek örtücülük Boya sarfiyatını azaltır Kurşun içermez Yüksek doldurma gücü, kolay zımparalanma						
TANIMI	Alkid esash sentetik bir astar boyadır.						
BAĞLAYICI	Alkid reçine						
KULLANIM ALANLARI	İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.						
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	<table><tr><td>Katı madde %(w/w)</td><td>75,5 ± 0,5</td></tr><tr><td>Viskosite, KU</td><td>107 ± 5</td></tr><tr><td>Spesifik gravite</td><td>1,45 ± 0,05</td></tr></table>	Katı madde %(w/w)	75,5 ± 0,5	Viskosite, KU	107 ± 5	Spesifik gravite	1,45 ± 0,05
Katı madde %(w/w)	75,5 ± 0,5						
Viskosite, KU	107 ± 5						
Spesifik gravite	1,45 ± 0,05						
SARFİYAT	150 gr/m ²						
YÜZEY HAZIRLIĞI	Sartas Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden temizlenmelidir. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, Sentetik bazlı son kat boya uygulanır.						
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma Kuruması :3-4 saat 8-10 saat sonra zımpara yapılarak üzerine son kat boya uygulanabilir.						
UYGULAMA	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Primer boyayı fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, Püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %10-20 Sartas Sentetik Tiner ile inceltiniz. Fırça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayınız. Havasız pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.						
İNCELTME	İnceltme oranı : 10-20 % kısım						
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.						
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	1 kg, 3 kg, 20 kg						
DEPOLAMA	Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.						