

SARTAS SENTETİK ANTİPAS BOYA

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Sentetik boya astarı Yüksek örtücülük Boya sarfiyatını azaltır Kurşun içermez Yüksek doldurma gücü, kolay zımparalanma
TANIMI	Alkid esaslı sentetik pas önleyici bir astardır. Neme ve deniz suyuna dayanımlıdır. Metal malzemeleri paslanmadan korur.
BAĞLAYICI	Alkid reçine
KULLANIM ALANLARI	İç ve dış tüm yüzeylerde kullanılabilir.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 77 ± 0,5 Viskosite, KU 90 ± 5 Spesifik gravite 1,53 ± 0,05
SARFIYAT	150 gr/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	Kir, gres, yağ, pas, eskimiş gerçek veya kabarmış materyaller uzaklaştırılmalıdır. Kumlama ve çelik telli fırça kullanılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Toz tutmama 30 dakika Sert kuruma 12-15 saat
UYGULAMA	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Primer boyayı fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, Püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %10-20 Sartaş Sentetik Tiner ile inceltiniz. Fırça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayınız. Havasız pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
İNCELTME	İnceltme oranı : 10-20 % kısım
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 20 kg
DEPOLAMA	Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.