

SARTAS AKRİLİK PLYO MAT BOYA

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	<p>Nemli ve güneşli yerlerde iyi bir sertlik, mükemmel kalite ve dayanım gösterir. Sararma, kirlenmeye karşı oldukça dirençli olup UV ışınlarına karşı da çok uzun süre dayanımlıdır. Suya karşı mükemmel bir direnci olup zemine çok iyi nüfuz ettiğinden nem oluşmasına imkan vermez. Mikro poröz yapısı eğer varsa nemin uzaklaşmasına izin verir. Mükemmel yapışma Yüzeye mükemmel nüfuz etme Gerek uygulama anında ve gerekse kullanım müddetince iklim şartlarından etkilenmez.</p>						
TANIMI	<p>Özel akrilik reçine esaslı, iç ve dış yüzeyleri koruma ve dekoratif amaçlı solvent bazlı bir mat boyadır.</p>						
BAĞLAYICI	<p>Modifiye akrilik reçine</p>						
KULLANIM ALANLARI	<p>Beton, gaz beton, y tong, macunlar, kireç badanalı, plastik ve akrilik emülsiyon esaslı eski boyalı zayıf yüzeylerde kullanılır. Yüzeylere derinliğine mükemmelce nüfuz eder.</p>						
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	<table><tr><td>Katı madde %(w/w)</td><td>62,5 ± 0,5</td></tr><tr><td>Viskosite, KU</td><td>140 ± 5</td></tr><tr><td>Spesifik gravite</td><td>1,42 ± 0,05</td></tr></table>	Katı madde %(w/w)	62,5 ± 0,5	Viskosite, KU	140 ± 5	Spesifik gravite	1,42 ± 0,05
Katı madde %(w/w)	62,5 ± 0,5						
Viskosite, KU	140 ± 5						
Spesifik gravite	1,42 ± 0,05						
SARFIYAT	<p>300 gr/m²</p>						
YÜZEY HAZIRLIĞI	<p>Kir, gres, eski gevşek veya kabarmış materyaller uzaklaştırılmalıdır. Çatlaklar ve benzer yerler Sartaş dış cephe çatlak doldurma macunu veya Sartaş iç cephe macunu ile tamir edilmelidir. Plyo Astar inceltirmeden doğrudan fırça, rulo veya tabanca ile uygulanarak yüzeye emdirilir, üzerine boya uygulaması 1 gün sonra yapılmalıdır.</p>						
KURUMA SÜRESİ (25°C)	<p>Sert kuruma : 24 saat.</p>						
UYGULAMA	<p>Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Boya %10-15 oranında sentetik tiner ile inceltmelidir. Sonra fırça, rulo veya pistole ile tatbik edilir. Genellikle iki kat yeterli olur. Aletler sentetik tiner ile temizlenmelidir.</p>						
İNCELTME	<p>Fırça ve rulo uygulamaları için Sartaş sentetik tiner ile %10-15 kadar inceltiniz.</p>						
ÖNEMLİ DETAY	<p>Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +0°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.</p>						
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	<p>20 kg</p>						
DEPOLAMA	<p>İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.</p>						