

## SARTAS SENTETİK PARKE VERNİĞİ

<b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>	İç mekanlarda kullanılan parke verniği Kurşunsuz Parlak Çabuk kuruyan Evlerde kullanılan temizlik maddelerine ve ev temizleyicilerine dayanıklıdır. Düzgün ve dekoratif görünümünü uzun müddet korur. Fırça izi yapmaz
<b>TANIMI</b>	Sentetik Parke Vernik
<b>BAĞLAYICI</b>	Üretan modifiye alkid reçine
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	Dayanıklılık gerektiren iç cephe ahşap döşeme, merdiven ve parke yüzeylerde kullanılır.
<b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b>	Katı madde %(w/w) 52,4 ± 0,5 Viskosite, KU 77 ± 5 Spesifik gravite 0,91 ± 0,05
<b>SARFIYAT</b>	100 gr/m <sup>2</sup>
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>	Sartas Sentetik Parke Vernik uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey daha önceden verniklenmiş ise sistre ile yüzey temizlenerek bir selülozik dolgu verniği uygulanır. Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine 2 veya 3 kat olarak 8-24 saat aralıklarla Sartas Sentetik Parke Verniği uygulanır.
<b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>	Toz tutmama: 2-3 saat. 24 saat sonra yürünebilir. Tam dayanıma 4-5 gün sonra erişilir.
<b>UYGULAMA</b>	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
<b>İNCELTME</b>	İlk katın uygulamasında Sartas sentetik tiner ile %20, sonraki ikinci ve üçüncü katların uygulamasında ise %10-15 kadar inceltme tavsiye edilir
<b>ÖNEMLİ DETAY</b>	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
<b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>	2,5 kg, 12 kg
<b>DEPOLAMA</b>	İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.