

SARTAS ANTİKOROZİF SU BAZLI ANTİPAS

Başlıca özellikleri	Ekipmanlar, makineler, v.b için koruyucu ve dekoratiftir. Metal konstrüksiyon üreticilerince tercih edilir. Çabuk kuruyan hızlı bir kullanımlı astardır. Yüksek korozyon dirençli Mükemmel yapışma Fiziksel dayanım Mükemmel esneklik	
Tanımı	Su Bazlı Hızlı hava kurumalı Antikorozif Metal astar	
Bağlayıcı	Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer	
Kullanım alanları	Endüstriyel aletler, el arabaları, imalat avadanlıkları Çelik sac ve profiller v.b Üzerine son kat olarak, her türlü su bazlı veya solvent bazlı ürünler tatbik edilebilir.	
Fiziksel sabitler(20°C)	Katı madde %(w/w)	60 ± 0,5
	Viskosite, KU	55 ± 5
	Spesifik gravite	1,34 ± 0,05
Sarfiyat	100 gr/m ²	
Yüzey hazırlığı	Boyanacak tüm yüzeyler kuru ve temiz olmalı, pas, kir, yağ, gres veya diğer herhangi bir kirletici ihtiva etmemelidir.	
Kuruma süresi (25°C)	İlk kuruma 20 dak. Sert kuruma 24 saat.	
Uygulama	Korunacak metal yüzeyler fırça veya pistole ile boyanabilir. Çok korozif ortamlarda iki kat koruyucu astar gerekebilir. Son kat olarak su bazlı ürün kullanılacaksa astar kat atımından 2-4 saat sonra, solvent bazlı son kat tatbik edilecekse 24 saat sonra uygulama yapılmalıdır.	
İnceltme	Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırın. Pistole uygulaması için %25-30 arasında çeşme suyu ile inceltiniz. Kullanım sonrası pistole ve boya kaplarınızı çeşme suyu ile temizleyiniz.	
Önemli detaylar	Açık havada boyama yapılacaksa kışın sabah saat 09 dan önce ve öğleden sonrada 16 dan sonra uygulama yapmayınız. 4-6 saat içinde yağmur yağma ihtimali varsa boyama yapmayınız. Su bazlı metal astarını diğer ürünlerle hiçbir şekilde karıştırmayınız.	
Ambalaj şekilleri	20 kg	
Depolama	Açılmamış orijinal ambalajında serin ve uygun havalandırılmalı yerlerde 2 yıl süre ile depolanabilir.	