

SARTAS SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Su bazlı, Yarı Mat görünümlü panel kapı boyası, Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekese temizlenebilme Mükemmel ışık dağılımlı düzgün ve eşsiz bir ipeksi görünüm Yüksek örtme gücü Dayanımlıdır; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Küf ve yosun oluşumuna dirençlidir.
TANIMI	Su bazlı, Yarı Mat görünümlü Panel Kapı Boyası,
BAĞLAYICI	Stiren-Akrilik Kopolimer
KULLANIM ALANLARI	Amerikan panel kapılarda, masif ahşap kapılarda, masif ağaç kaplamalı ahşap kapılar üzerine uygulanabilir.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) 45 ± 0,5 Viskozite, KU 70 ± 5 Spesifik gravite 1,18 ± 0,05
SARFIYAT	0,100 L/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	Sartas Su Bazlı Panel Kapı Boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Eski yüzeylerde üzerine uygulamalarda önceki yüzeyde boya performansını artırmak amacıyla zımparalama işlemi yapılmalıdır. Panel kapı yüzeyi nemli bezle temizlendikten sonra uygulama yapılmalıdır. Ham ahşap yüzeylerin boyanmasında, ya da boya üstü boya uygulamasında kullanılır. Su ve solvent esaslı boyalar ve vernikler üzerine uygulanabilir. Yatay ahşap zeminlerde ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma kuruması 30 dakika İkinci kat uygulaması 6 saat Sert kuruma 24 saat
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur. Aletleri su ile temizleyiniz.
İNCELTME	Kullanıma hazırdır. İstenildiği durumda hacimce maksimum su ile %5 inceltilerir. (Fırça ve rulo ile uygulamada)
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	0,75 L, 2,5 L, 15 L
DEPOLAMA	Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.